

6 x 19FC (TOUWKERN)

Nominale diameter	Gewicht/meter	Minimum breukkracht 1.770 N/mm ²		Minimum breukkracht 1.960 N/mm ²	
mm	kg/m	kN	kg	kN	kg
3	0,0316	4,89	498,5	5,42	552,5
4	0,0562	8,69	885,8	9,63	981,7
5	0,0878	13,6	1386,3	15	1529,1
6	0,126	19,6	1998,0	21,7	2212,0
7	0,172	26,6	2711,5	29,5	3007,1
8	0,225	34,8	3547,4	38,5	3924,6
9	0,284	44,0	4485,2	48,7	4964,3
10	0,351	54,3	5535,2	60,2	6136,6
11	0,425	65,8	6707,4	72,8	7421,0
12	0,505	78,2	7971,5	86,7	8837,9
13	0,593	91,8	9357,8	102	10397,6
14	0,688	107,0	10907,2	118	12028,5
15	0,79	122,0	12436,3	135	13761,5
16	0,899	139,0	14169,2	154	15698,3
17	1,01	157,0	16004,1	174	17737,0
18	1,14	176,0	17940,9	195	19877,7
20	1,40	217,0	22120,3	241	24566,8
22	1,70	263,0	26809,4	291	29663,6
24	2,02	313,0	31906,2	347	35372,1
26	2,37	367,0	37410,8	407	41488,3
28	2,75	426,0	43425,1	472	48114,2
30	3,16	489,0	49847,1	542	55249,7
32	3,59	556,0	56676,9	616	62793,1
34	4,06	628	64016,3	696	70948,0
36	4,55	704	71763,5	780	79510,7
38	5,07	785	80020,4	869	88583,1
40	5,62	869	88583,1	963	98165,1
42	6,19	959	97757,4	1060	108053,0
44	6,80	1050	107033,6	1160	118246,7
46	7,43	1150	117227,3	1270	129459,7
48	8,09	1250	127421,0	1390	141692,2
50	8,78	1360	138634,0	1500	152905,2