

7 x 19 + STAALKERN

Diameter	Draad diameter	sectie	Gewicht/m	Minimum breukkracht	
				1.770 N/mm ²	1.960 N/mm ²
mm	mm	mm ²	kg	kN	kN
6	0,39	16,0	0,14	24	26
7	0,45	22,0	0,19	32	35
8	0,52	29,0	0,25	42	46
9	0,58	36	0,31	52	58
10	0,64	44	0,38	64	71
11	0,72	55	0,47	80	89
12	0,78	65	0,55	94	104
13	0,84	75	0,64	109	121
14	0,90	87	0,74	126	139
15	0,96	99	0,85	143	159
16	1,04	116	0,99	167	186
17	1,10	129	1,10	187	208
18	1,16	144	1,23	209	232
19	1,22	160	1,36	231	257
20	1,28	176	1,50	255	283
21	1,36	197	1,68	286	317
22	1,42	216	1,84	312	347
23	1,48	234	2,00	339	377
24	1,56	259	2,21	376	417
25	1,62	280	2,39	405	450
26	1,68	301	2,57	436	484